Ing. Omar Sarabia +5255 2699 9883
omarg.sarabia@omsar.com.mx

FICHA TÉCNICA FIBRA DE VIDRIO AR

Código de Producto

SDGEO-AR-Y-36
Aprox 60,000 fibraspor Kg



Características del producto

1. Resiste la erosión de las sustancias con alto contenido de álcali en el cemento
2. Mayor resistencia al desgaste, fisuras y filtraciones
3. Buenas propiedades de empaquetado, resistente al envejecimiento
4. Excelente resistencia a la congelación y altas temperaturas.

Información Técnica

SrNo	Elmento de prueba	Unidad	Resultado	Método
1	Diámetro filamento	μm	15-20	**ASTM C1666** **EN 15422**
2	Longitud	mm	3/6/9/12	
3	ZrO2	%	16.72	
4	Resistencia a tensión	Mpa	1700	
5	LOI	%	0.9	
6	Densidad	g/cm³	2.68	

En conformidad con ASTM C1666 y EN 15422

Embalaje

Empaques personalizados disponibles.
Almacene en buenas condiciones con temperatura 15-35 ℃, humedad 35-65%.

Sugerencias de uso

Estuco, Mortero: Dosis 1-5 kg/m³
Prefabricados o sistemas en seco y morteros de nivelación: Dosis 25-50 kg/m³
Reemplazo de fibra de acero en concreto hidráulico: Dosis 5-15 kg/m³





